

Клей «PU Cristal»

КЛЕЙ “PU Cristal” Профессиональный полиуретановый клей с температурной активацией, прозрачный клеевой шов. Обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам и быстрым начальным склеиванием.

СОСТАВ: Клей на основе полиуретановых каучуков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав прозрачный.

Вязкость при комнатной температуре 2000 Cps.

Плотность при комнатной температуре 0.87.

Множество разнообразных факторов, таких как температура, технология отверждения клея, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Нанести клей и дать высохнуть 15-20 минут при комнатной температуре, реактивировать при 70-80 °С. Возможно использовать термофен. Быстро соединить и прижать под давлением в течение 10 секунд. Также есть вариант соединить и сдавить две поверхности с нанесенным клеем и после этого уже нагреть. Окончательное склеивание наступает по истечении 24 часов.

При использовании клея в качестве заливки, например, при приклеивании пылезащитного колпака, можно нанести шов клея и не подвергать его активации. Для его нанесения можно использовать флакон из комплекта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! При работе с составом необходимо соблюдение мер предосторожности: Помещение, где проводятся работы, должно быть хорошо проветриваемым, иметь исправную вентиляционную систему. Обязательно использование средств индивидуальной защиты для кожных покровов и дыхательных путей. При попадании состава на кожный эпителий следует промыть проточной водой, протереть спиртом. При попадании в глаза – срочная консультация врача. Хранятся смеси, составы в жилых помещениях в темных, сухих местах, недоступных для детей. Предварительно плотно закрываются.

Если остатки состава не требуют дальнейшего использования, то они подвергаются утилизации. При использовании растворителей, работа должна проводиться вдали от открытых источников огня

ХРАНЕНИЕ: Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °С до +25 °С, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 12 месяцев. В течение времени хранения вязкость продукта увеличивается.

ВНИМАНИЕ! Данные рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на совокупность условий при проведении работ с использованием данного продукта, а следовательно, не можем брать ответственность за их результат. Пользователь должен провести собственные испытания продукта. Бесплатные письменные или устные консультации специалистов **DiffusorMarket** не могут быть рассмотрены в качестве обязательств.