www.vk.com/diffusormarket
www.diffusormarket.ru
+7 812 902-37-00
Санкт-Петербург

Клей «ЭДП»

КЛЕЙ “ЭДП” ПРЕДНАЗНАЧЕН для сборки динамика.
СОСТАВ: Смола эпоксидная модифицированная и отвердитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид эпоксидной модифицированной смолы - прозрачная вязкая масса без механических примесей

Предел прочности при сдвиге клеевого соединения металлических пластин - не менее 8.0 МПа

Рабочая температура клея, помещения: +15- +24°С.

Множество разнообразных факторов, таких как температура клея, помещения, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Непосредственно перед использованием необходимо подготовить требуемое количество клея исходя из соотношения: 10 частей эпоксидной смолы на 1 часть отвердителя. Следовательно, на 1 деление полиэтиленового флакона приходится одно деление по бумажной этикетке стеклянной банки, после дозировки состав тщательно размешать! Приготовленный клей пригоден к использованию в течение 2 часов. Полное отверждение происходит за 24 часа при температуре 20-25С. Чем выше температура, тем меньше время отвержения и наоборот.
Если составу необходимо придать какие-либо специфические свойства, ввести краситель, то можно приготовить его с добавками наполнителей. Все наполнители должны быть сухими. Клей обладает хорошей температуростойкостью и его можно применять для заливки стыка диффузор – звуковая катушка и приклейки центрирующих шайб.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Помещение, где проводятся работы, должно быть хорошо проветриваемым, иметь исправную вентиляционную систему. Обязательно использование средств индивидуальной защиты для кожных покровов и дыхательных путей. При попадании состава на кожный эпителий следует промыть проточной водой, протереть спиртом. При попадании в глаза – срочная консультация врача. Хранятся смеси, составы в жилых помещениях в темных, сухих местах, недоступных для детей. Предварительно плотно закрываются. Если остатки состава не требуют дальнейшего использования, то они подвергаются утилизации. При использовании растворителей, работа должна проводиться вдали от открытых источников огня.

ХРАНЕНИЕ: Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °С до +25 °С, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 24 месяцев. После окончания гарантийного срока клей пригоден для использования, но прочность склеивания может быть незначительно снижена.

ВНИМАНИЕ! Данные рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на совокупность условий при проведении работ с использованием данного продукта, а следовательно, не можем брать ответственность за их результат. Пользователь должен провести собственные испытания продукта. Бесплатные письменные или устные консультации специалистов **DiffusorMarket** не могут быть рассмотрены в качестве обязательств.